



Акционерное общество Ангарский завод полимеров
Юридический адрес:
665800, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 8, (Первый промышленный массив тер.), строение 5
e-mail: secr@azp.ru, т/ф. 8(3955) 57-30-00, 57-30-02


Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Quality Austria в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, сертификаты №25613/0, 04306/0, 01144/0, 00241/0

Испытательный центр - Центральная заводская лаборатория
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона.
Акционерное общество Ангарский завод полимеров
e-mail: ZabrodinaSV@azp.rosneft.ru т/ф.8(3955) 57-41-84
Аттестат аккредитации испытательного центра - центральной заводской лаборатории АО "АЗП" № РОСС RU.0001.512795
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ №259

Этилен

Код ОКПД2 20.14.11.121
Номер партии: 255
Дата изготовления: 23.10.2021
Размер партии (масса): 454,187 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517):
Дата отбора проб: 22.10.2021
Дата проведения испытаний: 23.10.2021
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 23.10.2021 №255-Эт



| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 25070-2013 | Фактическое значение |
|----|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Объемная доля этилена, %, не менее | ГОСТ 24975.1 | 99.9 | 99.9 |
| 2 | Объемная доля пропилена, %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.005 | менее 0.0001 |
| 3 | Объемная доля метана и этана, %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.1 | 0.0053 |
| 4 | Объемная доля ацетилена, %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.001 | 0.00030 |
| 5 | Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена), %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.0005 | менее 0.0001 |
| 6 | Объемная доля диоксида углерода, %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.001 | менее 0.0001 |
| 7 | Объемная доля оксида углерода, %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.0005 | менее 0.0001 |
| 8 | Объемная доля метанола, %, не более | ГОСТ 24975.1 | 0.001 | менее 0.0001 |
| 9 | Объемная доля кислорода в продукте, поставляемом по трубопроводу, %, не более | ГОСТ 24975.3 | 0.0002 | - |
| 10 | Массовая концентрация серы, мг/м ³ , не более | ГОСТ 24975.2 | 1 | - |
| 11 | Массовая доля воды, %, не более: | | | |
| | а) в продукте, поставляемом по трубопроводу | ГОСТ 24975.5 | 0.001 | менее 0.0002 |
| | б) в продукте, поставляемом в цистернах и баллонах | ГОСТ 24975.5 | 0.02 | |
| 12 | Объемная доля аммиака, %, не более | ГОСТ 24975.4 | 0.0001 | менее 0.00003 |

Значение по показателю 10 изготовитель определяет по требованию потребителя и при замене сырья.

Заключение:

Этилен соответствует требованиям:

-ГОСТ 25070-2013 "Этилен. Технические условия"

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.

-гарантийный срок хранения - соответствие этилена требованиям ГОСТ 25070-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

- паспорт безопасности № 46693089.20.46452.В. Срок действия до 11.01.2026

Трубопровод №:

10463

Кому направляется:

АО "Саянскхимпласт"

М.П.

Старший диспетчер _____

Пилипенко М.Е.
(Доверенность № АЗП-118/21
от 01.01.2021)
23.10.2021

Дата выдачи паспорта

